

**Materialbeschreibung:**

Buna-kunstharzgebunden, ohne Metall, schwarz-grau, flexibel, asbestfrei.

**Lieferform:**

Laufende Meterware auf Drahtstützgewebe aufgewalzt, im Abstand von 20 - 25 mm gekerbt, in Rollenform bis zu 10 m Länge und den Abmessungen 225 x 12 mm.

Auch ohne Drahtstützgewebe lieferbar. Beläge über 12 mm Dicke nach Kundenzeichnung formgepreßt ohne Kerben.

**Empfohlene Einsatzgebiete:**


Bremsen und Kupplungen im allgemeinen Maschinenbau.

**Technische Daten:**


Mittlerer dyn. Reibwert $\mu$ (trocken)		ca.	0,42
Empfohlener Beanspruchungsbereich			
a) $p$ max [daN/cm <sup>2</sup> ]			20
b) $v$ max [m/s]			30
Max. zulässige Temperatur [° C]			
a) für Dauerbetrieb			250
b) kurzzeitig			400
Härte bei 20° C	DIN 53456	[daN/cm <sup>2</sup> ]	ca. 400
Zugfestigkeit bei 20° C	DIN 53455	[daN/cm <sup>2</sup> ]	ca. 90
Schlagzähigkeit bei 20° C	DIN 53453	[daNcm/cm <sup>2</sup> ]	ca. 13
Spezifisches Gewicht	DIN 53479	[g/cm <sup>3</sup> ]	2,00
Klebefähigkeit			gut

Für Öllauf nicht erprobt. Gelegentliche Ölspritzer schaden dem Werkstoff nicht.


Die maximal zulässigen Belastungen sollten nicht gleichzeitig auftreten. Unsere Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Bei der Vielseitigkeit der Einsatzmöglichkeiten kann eine Gewähr nicht übernommen werden.




$v = 6$  m/s  
 $T = 150$  °C



$p = 6$  daN/cm<sup>2</sup>  
 $T = 150$  °C



Dauerbremsung  
 $v = 6$  m/s  
 $p = 6$  daN/cm<sup>2</sup>



spez. Verschleiß  
 $v = 15$  m/s  
 $p = 5$  daN/cm<sup>2</sup>

Aus Teilbelagprüfungen ermittelte Reibwertkoeffizienten sind insbesondere hinsichtlich der Reibwerthöhe nicht ungeprüft in die Praxis zu übertragen.